

BARVA na barvení a batikování

vhodná na vlnu a polyamidy.

BARVENÍ VLNY:

Obsah sáčku a cca 1 lžíci octa rozpustíme v 10 litrech 40°C teplé vody. Do lázně vložíme látku a za stálého míchání zahřejeme k varu. Za varu barvíme 30 min. V chladnoucí lázni ještě pak dalších 30 minut. Občas zamícháme. Poté vymácháme v čisté vodě.

BARVENÍ POLYAMIDŮ

(PA, PAD, Chemlon, Nylon, Kapron):

Při barvení polyamidů nepřidáváme ocet a barvíme obdobným způsobem při teplotě 80°C

UPOZORNĚNÍ!!!

Barvu nejprve vyzkoušejte na odstřížku látky.

K ustálení použijte fixační prostředek od výrobce.

Při práci používejte ochranné rukavice.

Po práci umyjte ruce a ošetřete krémem.

Uchovejte mimo dosah dětí.

www.gabart.cz

dodává: Gabriela Křivánková